



Spezial Silikon

Produkteigenschaften:

- für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend
- dauerelastisch

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung- beugt Schimmel- und Pilzbefall auf dem Dichtstoff vor. Nach Aushärtung dauerelastisch und temperaturbeständig von - 40 - +150 ° C. Alterungs- und UV-beständig. Nicht überstreichbar.

Anwendungsbereich:

Zum Abdichten von Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen bis 25 mm. Ideal für keramische Fliesen, Glas, Emaille, Sanitäracryl, lackierte und glasierte Flächen PVC, Edelstahl, Aluminium und ähnliche Untergründe. Nicht anwendbar auf Marmor, Naturstein, Polyethylen und Polypropylen.

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Alte Silikonfugen restlos entfernen. Vorhandenen Schimmelfall in den Fugen mit SchimmelX Schimmel Entferner chlorhaltig vernichten. Die Kartuschenspitze oberhalb des Gewindes abschneiden und die Düse aufschrauben. Je nach Fugenbreite kann die Düsenöffnung durch Abschneiden vergrößert werden. Das Spezial-Silikon ohne Fehlstellen in die Fugen drücken und sofort feucht abglätten. Rückstände und überschüssiges Silikon sofort entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit einem Haushaltsreiniger säubern.

Verbrauch:

Der Inhalt reicht für ca. 12 lfd. Meter bei einer Fuge von 5 x 5 mm.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 04 09 entsorgen.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 015001144	EAN 4044899 15001 5	Kartusche 310 ml transparent
Artikel-Nr. 015011144	EAN 4044899 15011 4	Kartusche 310 ml weiß
Artikel-Nr. 015021144	EAN 4044899 15021 3	Kartusche 310 ml manhattan-grau

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do.: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Polydimethylsiloxan, Füllstoffe, Acetoxysilan-Vernetzer und Additive
Dichte:	0,98 g/cm ³
Aussehen:	transparent, weiß, grau
Geruch:	charakteristisch, Essig

Hinweise:

Nicht unter + 5 ° C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Hautbildungszeit: ca. 10 – 15 Minuten. Durchhärtung: ca. 2 – 3 mm in 24 Stunden (je nach Umgebungsbedingungen). Nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen aufbrauchen. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EG-Bauproduktenverordnung EU 305/2011:

Brandverhalten: Euroklasse E nach EN 13501-1
CE-konform gemäß DIN EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
CE-konform gemäß DIN EN 15651-3: S1

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.